



STOCKHOLMER TEER *mild gebrand*

Dalbränd trätjära

Stockholmer teer *mild gebrand* van Bohus Coatings is een originele Zweedse traditioneel gestookte goudbruine houtteer van verfijnde kwaliteit ter bescherming van zachte houtsoorten. Houtteer conserveert hout en geeft het een karakteristiek natuurlijk aanzien.

Stockholmer teer *mild gebrand* van Bohus Coatings is een zuiver natuurproduct en bestaat voor 100% uit houtteer.

Verfijnde kwaliteit

Deze houtteer is traditioneel gestookt, waarbij voornamelijk de harsrijke stobben van de grove den gebruikt worden. Resultaat is een zuivere goudbruine houtteer met een verhoogd harsgehalte. Door hout te behandelen met houtteer maakt men gebruik van de natuurlijke stoffen die bomen gebruiken als afweermechanisme tegen bijvoorbeeld insecten, schimmels en algen. Stockholmer teer *mild gebrand* wordt gebruikt ter bescherming van hout daar waar verhoogde eisen worden gesteld aan kleur en prestatie.

Toepassing

Voor buitengebruik, ter bescherming van zachte houtsoorten. Toe te passen op bijvoorbeeld houten schuren, schuttingen, omheiningen, beschoeiingen, boten, steigers en molens.

Stockholmer teer heeft een antiseptische werking en wordt veterinair gebruikt voor klauw- en hoefbehandeling. Tevens wordt het gebruikt als ingrediënt voor huidzalven, zepen en shampoos.

Eigenschappen

- Goudbruin
- Dik vloeibaar
- Oplosmiddelvrij
- Weerbestendig
- Ademend
- Impregnerend
- Beschermt het hout tegen uitdroging en scheurvorming
- Schimmelwerend, beschermt tegen houtrot en insectenvraat
- Karakteristieke geur

Verwerking

- Ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn. Kan zowel op ruw als geschaafd hout, schuren is niet nodig. Verwijder wel loszittende delen.
- Goed roeren voor en tijdens gebruik.
- Gebruiksklaar. Door het hoge harsgehalte kunnen zich kristallen vormen tijdens bewaring, door de teer te verwarmen (circa 50 °C) smelten deze en kan de teer gebruikt worden. Eventueel naar wens verdunnen met BIAL¹⁶⁸ of terpentijn (advies max. 5-10%) voor een lichtere kwastverwerking en een verhoogde indringing. Aanbrengen met kwast of bokkenpoot.
- Minimaal 2 lagen aanbrengen op onbehandeld hout. Voor onderhoud minimaal één behandeling.
- Bij voorkeur verwerken bij droog en zonnig weer. Droogtijd: 1 á 2 weken, afhankelijk van weersomstandigheden.
- Verbruik 5-6 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond).
- Reinigen van gereedschappen met BIAL¹⁶⁸ of terpentijn (terpentine is ongeschikt).

De informatie en specificaties in dit productblad zijn zorgvuldig samengesteld. De condities waaronder dit product in de praktijk toegepast wordt veroorzaken mogelijk veel variabelen. Bohus Coatings kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele afwijkingen..